

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU**PIASEK CYRKONU CR 023****Skład chemiczny:**

	Gwarantowane	Typowe
ZrO ₂ +HfO ₂	min. 65%	63,06 % - 65,5 %
SiO ₂		31,60 % - 32,60 %
Al ₂ O ₃		0,70 % - 3,0 %
TiO ₂		0,26 % - 0,85 %
Fe ₂ O ₃	max. 0,10%	0,05 % - 0,11%

Właściwości fizyczne:

Ciężar właściwy		4,3 – 4,4 kg / ltr
gęstość		2,8 kg / ltr

Aktywność :

U		210 – 260 ppm
Th		130 – 190 ppm
U + Th		340 – 480 ppm

Wielkość ziarna w µm	Mesh BSS	Pozostałość na sicie	Skumulowane
+300	+52	5,0 %	5,0 %
+212	+72	54,4 %	59,4 %
+180	+85	26,9 %	86,3 %
+150	+100	11,0 %	97,4 %
+125	+120	2,3 %	99,7 %
-125	-120	0,4 %	100,0 %

+180 microns 70,00% min. pozostałość

+150 microns 95,00% min. pozostałość

Pakowanie:

worki big-bagi, worki papierowe wg życzenia klienta.

Data: 10-03-2014 Wydanie: I